

ХАРАКТЕРИСТИКИ ORAC DECOR®



Стойкость к большинству распространенных растворителей и влаги



Высокая теплостойкость (макс. 70°C)



Стойкость к отслаиванию, отсутствие старения, устойчивость размеров. Не меняется со временем



Акустически нейтрален



Не устойчив к УФ-излучению. Устойчивость к УФ-излучению после финишной покраски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Твердость

>27 по Шору D: карнизы и панельные молдинги

>45 по Шору D: плинтусы



Состав: полимер полистирол (>95%)



Плотность: 220 > 420 кг/м³



Толщина: 5 мм > 27 мм



Стандарт пожарной безопасности Е. Не огнестойкий.



Подходит для переработки на 100%



Фактор разрушения озона :
0 (не содержит хлорфторуглеродов)



Не содержит токсичных продуктов, не содержит асбеста, цианидов и формальдегида



Поглощение воды (после 24 ч): < 0.1%



Идеальные условия для хранения и установки: 10 < 35°C